



FRUYTIER
GROUP


Purchase, Sales and Services

CE

FRUYTIER GROUP
Purchase, Sales and Services
17 Duerfstrooss
L-9647 DONCOLS

EN 14915

PROTECH

Description	
Essence	DOUGLAS (PSMN)
Humidité	18 [%]
Utilisation	Extérieur
Densité	510-580 [kg/m3]
Réaction au feu	D-S2-D0
Emission formaldéhyde	NON REQUIS
Présence pentachlorophenol	< 5 [ppm]
Perméabilité à la vapeur	75 [μ]
Conductivité thermique	0,15 [m2.K/w]
Durabilité naturelle	Traité
Produit de traitement	WOLCIT EC 40
Procédé de traitement	TREMPAGE
Valeur de rétention	3,6 [g/m3]
Classe de pénétration	NP1
Agent biologique	FONGICIDE, INSECTICIDE